


ISO 9001 CALIDAD
ISO 14001 MEDIO AMBIENTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO CONTRACHAPADO 100% ABEDUL

	Norma	Unidad	Valor														
Espesor del Tablero	EN 315	mm	4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50	
Capas	-	nº	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	29	32	35	
Densidad	EN 323	Kg/m3	640 - 700														
Peso Superficie	EN 315	Kg/m2	2,8	4,55	6,3	8,4	10,5	12,6	14,7	16,8	18,9	21	24,5	28	31,5	35	
RESISTENCIA FLEXIÓN																	
Longitudinal	EN 310	N/mm2	88,8	82,31	77,96	74,13	71,15	68,72	66,66	64,88	63,31	61,9	59,84	58,06	56,49	55,09	
Transversal			25	32,3	37,19	41,51	44,86	47,6	49,918	51,92	53,69	55,28	57,59	59,6	61,37	62,95	
MÓDULO ELASTICIDAD																	
Longitudinal	EN 310	N/mm2	12123	11220	10615	10080	9665,2	9326,2	9039,6	8791,4	8572,4	8376,5	8089,9	7841,6	7622,7	7426,8	
Transversal			5722	6662,9	7293,7	7851,2	8283,7	8637,1	8935,9	9194,7	9423	9627,2	9926	10185	10413	10617	
ENCOLADO	EN 314-3		WBP - Fenólico Clase 3														
Emisión de formaldehído	EN 717-2		E05 - CARB2														
ABRASIÓN (Taber)	EN 438-1	RA					120 Gr/m2				180 Gr/m2				220 Gr/m2		
			LISO/LISO				300				500				600		
			LISO/RUGOSO				350				500				600		
Reacción al fuego	EN13986	%	D - s2, d0 ≥ 9mm														
Humedad Relativa	EN 322	%	5 a 14														
Clasificación	EN 313-1	tipo	Contrachapado para Exterior y ambientes húmedos (el canto debe estar sellado)														
TOLERANCIA DIMENSIONAL																	
Espesor min max	EN 315	mm	4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50	
		mm	3,5	6,1	8,8	11,5	14,3	17,1	20	22,9	25,8	28,7	33,6	38,4	43,3	48,1	
			4,1	6,9	9,5	12,5	15,3	18,1	20,9	23,7	26,8	29,9	35,4	41,4	46,6	51,7	
Al largo	-	mm	<1000mm+-1mm; 1000...2000mm+-2mm; >2000+-3mm														

FABRICA Y CENTRAL:

Apdo. Correos 83
C/ Jacinto Benavente, 5
46185 - LA POBLA DE VALLBONA
VALENCIA - ESPAÑA
Tel.: (+34) 962 725 313
Fax: (+34) 962 725 312
ventas@salimer.com

DELEGACIÓN BALEARES:

Teixidors, 14 (P.I.Lloseta)
07360 - LLOSETA
MALLORCA
Tel.: (+34) 971 100 962
Fax: (+34) 971 514 776
mallorca@salimer.com

DELEGACIÓN SILLA

Avenida Espioca, 4
46460 - SILLA
VALENCIA
Tel.: (+34) 961 110 005
Fax: (+34) 962 725 312
comercial@salimer.com

DELEGACIÓN ALCÀSSER

Poligono Industrial El Pla
C/ Garbí, 3
46290 - ALCÀSSER
VALENCIA
Tel.: (+34) 961 110 005
Fax: (+34) 962 725 312
comercial@salimer.com