



ISO 9001 CALIDAD

ISO 14001 MEDIO AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO CONTRACHAPADO FROMAGER MIXTO

DIMENSION 2500 x 1220 mm	Norma	Unidad	Valor											
Espesor del Tablero	EN 315	mm	3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30
Capas	-	nº	3	3	3	5	5	5	7	7	7	9	9	11
Densidad	EN 323	Kg/m3	450 +/- 10%											
Peso Superficie	EN 315	Kg/m2	1,41	1,88	2,35	2,82	3,76	4,72	5,64	7,06	8,48	9,41	11,85	14,25
RESISTENCIA FLEXIÓN														
Longitudinal	EN 310	N/mm2	60	35	35	30	36	30	25	25	25	30	30	33
Transversal			15	20	25	20	32	30	30	25	20	35	30	36
ENCOLADO	EN 314		INTERIOR. CLASE 1											
	EN 717-2		E-05 (Baja emisión de formaldehído)											
Humedad Relativa	EN 322	%	8 a 12											
REACCIÓN AL FUEGO	EN13986		D - s2, d0 ≥ 9 mm											
Clasificación	EN 313-1	tipo	Contrachapado para ambiente seco.											
TOLERANCIA DIMENSIONAL														
Espesor	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03t) - (0,4 + 0,03t)											
Largo		mm	+/- 3,5 mm.											
Ancho		mm	+/- 3,5 mm.											

FABRICA Y CENTRAL:

Apdo. Correos 83
C/ Jacinto Benavente, 5
46185 - LA POBLA DE VALLBONA
VALENCIA - ESPAÑA
Tel.: (+34) 962 725 313
Fax: (+34) 962 725 312
ventas@salimer.com

DELEGACIÓN BALEARES:

Teixidors, 14 (P.I.Lloseta)
07360 - LLOSETA
MALLORCA
Tel.: (+34) 971 100 962
Fax: (+34) 971 514 776
mallorca@salimer.com

DELEGACIÓN SILLA

Avenida Espioca, 4
46460 - SILLA
VALENCIA
Tel.: (+34) 961 110 005
Fax: (+34) 962 725 312
comercial@salimer.com

DELEGACIÓN ALCÀSSER

Polígono Industrial El Pla
C/ Garbí, 3
46290 - ALCÀSSER
VALENCIA
Tel.: (+34) 961 110 005
Fax: (+34) 962 725 312
comercial@salimer.com