



ISO 9001 CALIDAD

ISO 14001 MEDIO AMBIENTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO CONTRACHAPADO OKUME 100%

DIMENSION 2500 x 1220 mm	Norma	Unidad	Valor		
Espesor del Tablero	EN 315	mm	4	15	25
Capas	-	nº	3	7	11
Densidad	EN 323	Kg/m3	500 +- 50		
Peso Superficie	EN 315	Kg/m2	2	7,5	12,5
Resistencia a la flexión longitudinal	EN 310	N/mm2	48	33	30
Resistencia a la flexión transversal	EN 310	N/mm2	6	23	24
Módulo elastico a la flexión longitudinal	EN 310	N/mm2	7700	5200	4700
Módulo elastico a la flexión transversal	EN 310	N/mm2	300	2700	3200
Resistencia a la tensión longitudinal	EN 310	N/mm2	33	27	26
Resistencia a la tensión transversal	EN 310	N/mm2	17	23	24
Módulo elastico de tensión longitudinal	EN 310	N/mm2	5300	4300	4200
Módulo elastico de tensión transversal	EN 310	N/mm2	2600	3700	3700
Resistencia a la compresión longitudinal	EN 310	N/mm2	20	16	16
Resistencia a la compresión transversal	EN 310	N/mm2	10	14	14
Resistencia al atornillar	EN 314 - 1	daN/mm	10	10	10
Resistencia al corte al espesor	EN 314 - 1	N/mm2	5,5	5,5	5,5
Resistencia al corte en plano	EN 314 - 1	N/mm2	2	2	2
ENCOLADO	EN 314 - 2		WBP - Fenólico Clase 3		
Emisión de formaldehido	EN 717-2		E05 - CARB 2 ULEF-exempt		
Marcado CE	EN 13986				
Tolerancia dimesional	EN 315				
Humedad absoluta	30%	65%	85%	100%	
Temperatura	25°C	25°C	25°C	25°C	
Humedad del contrachapado	5-6%	8-10%	14-15%	>30%	
Fenómeno	estable	contracción	dilatación	dilatación	
Variación máxima en largo y ancho	-	-0,15%	-0,1%	+0,25%	
Variación máxima en espesor	-	-1,5%	-+3%	+5%	
Permeabilidad al vapor de agua	1-2 ng/pams				
Reacción al fuego	D - s2, d0 ≥ 9mm				
Conductividad témica	0,12 W/mk				

FABRICA Y CENTRAL:

Apdo. Correos 83
C/ Jacinto Benavente, 5
46185 - LA POBLA DE VALLBONA
VALENCIA - ESPAÑA
Tel.: (+34) 962 725 313
Fax: (+34) 962 725 312
ventas@salimer.com

DELEGACIÓN BALEARES:

Teixidors, 14 (P.I.Lloseta)
07360 - LLOSETA
MALLORCA
Tel.: (+34) 971 100 962
Fax: (+34) 971 514 776
mallorca@salimer.com

DELEGACIÓN SILLA:

Avenida Espioca, 4
46460 - SILLA
VALENCIA
Tel.: (+34) 961 110 005
Fax: (+34) 962 725 312
comercial@salimer.com

DELEGACIÓN ALCÀSSER

Poligono Industrial El Pla
C/ Garbí, 3
46290 - ALCÀSSER
VALENCIA
Tel.: (+34) 961 110 005
Fax: (+34) 962 725 312
comercial@salimer.com